

Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le compte rendu des essais prélevés le 13/01/2015.

Sablère LARRUY Site de BRAM	Normes	Sable 0/2 RL
Date de prélèvements	-	13/01/2015
Coefficient d'écoulement des sables (Ecs s)	NF EN 933-6	28
Masse volumique absolue (Mg/m3)	NF EN 1097-6 art 8 et 9	2.69
Masse volumique réelle par séchage à l'étuve (Mg/m3)	NF EN 1097-6 art 8 et 10	2.64
Masse volumique réelle surface sèche (Mg/m3)	NF EN 1097-6 art 8 et 11	2.66
Coefficient d'absorption d'eau (WA 24 %)	NF EN 1097-6 art 8 et 9	0.8
Alcalins actifs (Na2O équivalent %)	LPC n°37	En cours
Polluants organiques (PO)	NF EN 1744-1 §15-1 §15-2 §15-3	Négatif
Chlorures solubles dans l'eau (C %)	NF EN 1744-1 art 7	0.0003
Soufre total (S %)	NF EN 1744-1 art 11	0.01
Sulfates solubles dans l'acide (AS%)	NF EN 1744-1 art 12	0.02
Impuretés prohibées (%)	NF P 18-545 p10.3.2	ImP < 0.01
Friabilité des sables (FS)	P 18.576	25